



CFF Trim Standard

Flexibel golvvävning 1-5 mm

Produktbeskrivning

- CFF Trim Standard är en 2-komp. självtjämnande polymercement.
- Pulver och vätskedel sammanblandas strax före användning i rätta proportioner.
- Fri från migrerande tillsatser - ingen lukt. Cement är den enda märkningspliktiga råvaran.

Användningsområde

CFF Trim Standard är en högflexibel avjämningsmassa för ytrenovering av nöta och spruckna betongytor, för asfalt-, klinker-, stål- och träytor. Utmärkande är produktens mycket goda vidhäftningsförmåga till olika underlag, den flexibla egenskapen och slitstyrka jämte komfortkänsla redan i tunna skikt 1-2 mm. Då asfaltunderlagets bärighet är okänt, kan ej garanteras att eventuella sprickor kan uppstå.

För användning på truckgångar, verkstadsytor, offentlig miljö, butiksytor, P-hus, garage, skolor, sjukhus, inom- som utomhus mm. CFF Trim förstärkes med ballast eller dekoreras med flakes samt ytskyddas efter behov.

Underlag + Förarbeten

Betong även nattgammal, fukt och alkalitet inget hinder. Asfalt, keramiska plattor, gips, trä- och stål/aluminiumytor. Underlaget skall vara fritt från löst

sittande material cementhud, damm, olja, fett mm. Men behöver inte vara torrt - men ej stående vatten. Betongytor diamantslipas och dammsuges noga. Icke sugande underlag primeras 1 gg CFF Primer Trim. Sugande betongunderlag primeras i 2 skikt. Första skiktet spädes 1:1 och andra skiktet påföres oförtunnat för att om möjligt eliminera luftporer. Ev. skador och fogar repareras med CFF Trim Standard alt. + sand DS-mix vid behov innan beläggningen påföres. Låt torka till gåbarhet. *På asfalt* - på golvunderlag med ev. rörelser appliceras CFF Flexgrund som ett rörelseupptagande skikt. Därefter CFF Trim Standard i min. ett skikt.

Blandning + Applicering

CFF Trim Standard består av Bas/vätska och Härdare/pulver som skall blandas noga i rätt proportion. Satsa pulver pö om pö i vätska - inte tvärtom! Sammanblanda till *klumpfri* blandning med snabbgående mixer 500-700 rpm. Låt blandningen mogna 4-5 minuter. Förbruka blandningen inom 30 minuter vid 20° C.

Påföres med slät- eller tandad spackel till önskad tjocklek - använd gärna pigghörlor vid skikt > 2mm.

Vid hög värme i lokalen > 25° C: Applicera i tunna skikt ca 1 mm/skikt. Undvik direkt solljus, arbete kvällstid. Temperatur på alla underlag 10-25° C. Rengöring sker i ljummet vatten före härdning.

Härdning

CFF Trim Standard lufttorkar. Temperatur och fuktighet, drag, vind etc. påverkar således. Ju lägre temperatur och ju högre fuktighet desto längre tid tar det för produkten att torka och vice versa.

Beroende på tjocklek härdar CFF Trim mellan 3-15 timmar vid 15° C och ca 70% RF.

Förvaring

- Förvaras torrt och frostfritt.
- Lagringstid > 12 månader i obruten förpackning.

Åtgång

Materialåtgång ca 1,6 kg/m²/mm

Förpackning

4 och 10 kg

Övriga data

Vidhäftning till betong:	> 0,8 N/mm ²
Vidhäftning till asfalt:	> 0,8 N/mm ²
Spricköverbryggande:	> 0,5 mm
Töjning/Shore A:	> 5%
Vattenabsorption:	0,017 DIN 52615
Ånggenomgångsmotstånd:	2,62 Sd (m) DIN 52615

ANVÄNDAR -OCH MILJÖVÄNLIG PRODUKT!

Dessa anvisningar och informationer är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning, utifrån våra egna erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för slutresultatet. Eventuellt ansvar begränsas till produktens kostnad. Vid tvekan eller oklarhet gör eget test före användning i större skala. I och med utgivandet av detta faktabladet är all tidigare information om denna produkt inte längre gällande.